

Yeso Grueso Rápido



YESO GRUESO MANUAL fraguado rápido “La Fortaleza”

***YG/R**

NOMBRE DEL PRODUCTO: FORTAYESO

- **FORTAYESO YG/R, Yeso Grueso Manual, fraguado rápido**
- **FORTAYESO YG/L, Yeso Grueso Manual, fraguado controlado**

DESCRIPCION:

FORTAYESO “La Fortaleza” Yeso natural compuesto por Sulfato cálcico semihidrato de gran calidad y pureza. Es un yeso de construcción de aplicación manual, granulometría gruesa y fraguado rápido, fabricado con tecnología de última generación.

APLICACIONES:

Yeso Grueso Manual YG/R, fraguado rápido

Se utiliza para:

- Levantar tabiquería interior.
- Recibir o sujetar elementos auxiliares como reglas, marcos, cajas etc.
- Cerrar pequeños huecos.
- Trabajar en albañilería general.

Ventajas

- Fácil aplicación
- Gran rendimiento del material
- Rápida consecución de valores de resistencia mecánica.

Recomendaciones de uso

- No añadir aditivo alguno para modificar sus características. Los efectos pueden alterar el fraguado y el endurecimiento.
- Limpiar todos los útiles antes de cada nuevo amasado.
- Las superficies a tratar deben estar libres de eflorescencias.

Yeso Grueso Manual YG/L, fraguado controlado

Se utiliza para:

- Guarnecer divisiones interiores.
- Ligar ladrillos u otras piezas cerámicas en divisiones interiores.
- Recibido de marcos de puertas, reglas, tubos y cajas de conducción eléctrica.
- Cerrar pequeños huecos.
- Trabajos de albañilería en general.

Ventajas

- Fácil aplicación
- Gran rendimiento del material
- Rápida consecución de valores de resistencia mecánica.

Recomendaciones de uso

- No añadir aditivo alguno para modificar sus características. Los efectos pueden alterar el fraguado y el endurecimiento.
- Limpiar todos los útiles antes de cada nuevo amasado
- Las superficies a tratar deben estar libres de eflorescencias.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
	YG/R	YG/L
Índice de Pureza (%)	>80 %	>80 %
Granulometría (mm)	0 – 1,5	0 – 1
*Relación A/Y (litros/Kg)	1 – 1,2	0,8 – 1
Inicio de trabajo (minutos)	3 - 5	8 - 10
Tiempo de empleo (minutos)	5 - 10	10 - 15
pH	6 - 7	10 - 15
Temperatura de aplicación	5°C – 40°C	5°C – 40°C

RECOMENDACIONES DE USO

MODO DE EMPLEO

- Mezclar los yesos grueso manual con fraguado rápido (YG/R) y yeso grueso manual con fraguado controlado (YG/L) con la cantidad de agua especificada en la tabla de características técnicas.
- Amasar hasta que la pasta presente un aspecto homogéneo.
- Aplicar sobre la superficie a tratar limpia de polvo, partículas, eflorescencias y otros residuos o impurezas.
- Consultar la tabla de características técnicas para detalles sobre tiempos de aplicación.

ALMACENAJE Y CONSERVACION

Almacenar el producto en espacios interiores o en silo metálico, evitando su contacto con la luz solar y la humedad.

SUMINISTRO

SUMINISTRO	
Saco	25 KG/SACO
Palet	48 SACOS/PALET
Big - Bag	BIG-BAG
Cisterna	CISTERNA 25 TN

NORMATIVA:

- ❖ UNE-EN 13279-1
- ❖ MARCADO CE

NOTA LEGAL: *Los datos facilitados en esta Ficha Técnica están basados en nuestra experiencia y conocimiento actuales, estando sujetas a las condiciones finales de obra o de aplicación. La utilización de los productos de LUÍS PEREZ ULECIA,SL en obra por terceros y sus resultados, quedan fuera de la responsabilidad de la citada empresa y por este motivo, LUÍS PEREZ ULECIA, SL limita su garantía solo y exclusivamente a la calidad de los productos suministrados.*